# OLIVÉ PARQUET

## ADESIVO PARA PARQUET FLEXÍVEL

Ficha Técnica - Versão 3.0 - Abril '21

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

OLIVÉ PARQUET é um adesivo flexível sem solventes nem água, de cura rápida e pronto para usar, com base na nova tecnologia de polímeros híbridos, que cura em contacto com a humidade.

OLIVÉ PARQUET é especialmente indicado para a colagem de todos os tipos de parquets aplicados em suportes porosos e não porosos, como betão, cimento, cerâmica, madeira , metais, etc.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Pronto a usar. Fácil de aplicar.
- Não contém água. Livre de solventes e isocianatos. Não é necessária sinalética de perigo.
- Cura rápida com elevada resistência final.
- Aplicável com espátula denteada forma um filme de cola estável.
- É permanentemente elástico e não encolhe. Restaura a elasticidade inicial após compressão ou alongamento. Dissipa forças de cisalhamento.
- Inodoro e resistente à humidade.
- Polimerização neutra. Não corrosivo em pavimentos metálicos.
- Reduz de forma significativa a transmissão de ruídos de impacto.

## REGULAÇÕES AMBIENTAIS:

- Classe A+, em conformidade com a regulamentação francesa de emissões de COV no ar interior.
- Em conformidade com a LEED® IEQ- 4.1 (Qualidade Ambiental Interior) adesivos e vedantes.

## INFORMAÇÃO DA EMBALAGEM:

OLIVÉ PARQUET está disponível nas seguintes embalagens:

Baldes de plástico de 16 Kg
(paletes de 36 baldes)

Bolsas de alumínio com 600 ml
Caixas de 20 und (paletes de 36 caixas)

* Paletes europeias de 120x80 cm

Outras embalagens estão disponíveis sob pedido.

## CORES:

Bege.
Outras cores estão disponíveis mediante pedido especial.

## ARMAZENAGEM:

Armazenar OLIVÉ PARQUET nas embalagens originais, fechadas, em local bem ventilado e sem humidade, protegido da luz solar direta, a temperaturas entre +5ºC e +25ºC. O tempo de armazenamento é de 9 meses para os baldes e de 12 meses para as bolsas de alumínio.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

# OLIVÉ PARQUET

## APLICAÇÕES:



Recomendado para todos os tipos de parquet, como parquet sólido, réguados, parquet multi-camada, laminados, etc.

Para parquets com espessuras entre 5-30 mm, e até largura de 260 mm para parquet maciço e 300 mm para parquet multi-camada.

Aplicável em suportes porosos e não porosos como betão, cimentos, cerâmica, madeira, incluindo pavimentos com aquecimento radiante.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|---|---|---|
| Base: | | Polímero hibrido |
| Aspeto: | | Pasta (espalhável) |
| Densidade: | *(ISO 2811-1)* | Aprox. 1,70 g/ml |
| Tempo de formação de pele: | *(OQ.16-interna)* | 5 – 10 minutos (a 23ºC; 50% H.R.) |
| Tempo de trabalho: | | Aprox. 20 minutos (a 23ºC; 50% H.R.) |
| Rendimento: | | Aprox. 0,75 – 1,0 Kg/m²<br>dependendo da espessura da espátula e do piso/substrato. |
| Temperatura de aplicação: | | Entre 5ºC e 40ºC |
| Temperatura de aplicação ideal: | | Entre 15ºC e 25ºC |
| Tráfego de pessoas: | | Mínimo 24 horas |
| Conteúdo total de VOC: | *(SCAQMD norma 1168)* | Aprox. 35 g/l |
| **Propriedade do produto curado: (Ao fim de uma semana a 23ºC e 50% H.R.)** | | |
| Temperatura de serviço: | | -40ºC a +90ºC |
| Dureza Shore A: | *(ISO 7619-1)* | 55 |
| **ISO 37 (2mm espessura, S2 provete, 7 días, 23ºC;50% H.R.)** | | |
| Tensão máxima: | *(ISO 37)* | 1,30 MPa |

Esses valores podem variar de acordo com factores ambientais, como temperatura, humidade e tipo de substratos. O tempo até a cura estar completa pode ser maior a temperaturas mais baixas, menor humidade ou aumento da espessura do produto aplicado.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

### Preparação de superfícies e aplicação:

**A. Limpeza e preparação da superfície:**

Os substratos devem estar limpos, nivelados e firmes, secos, livres de resíduos, pó, gorduras ou outros contaminantes que possam afectar a aderência. Superfícies pintadas têm de estar bem curadas e consolidadas, remover resíduos de pinturas.

É necessário preencher todos os buracos e irregularidades do suporte, tentando obter um suporte tão plano quanto possível.

A preparação é fundamental para o resultado final do piso instalado. Verifique o teor de humidade do piso antes de aplicar o OLIVÉ PARQUET e consulte as instruções dos fornecedores de parquet. O teor de humidade residual deve estar dentro dos limites indicados pelo fabricante do parquet.

O produto é adequado para muitos tipos de materiais de construção: betão, tijolo, mármore, azulejos, cerâmica, fibra de betão, aço galvanizado, aço inoxidável, ferro, metais pintados, alumínio lacado, alumínio anodizado, madeira, melamina, PVC, policarbonato, etc.

**Suportes de betão ou argamassa:**
Devem ser lixados, limpos com um aspirador industrial, apresentar-se nivelados e sem humidade.

**Cerâmica:**
Desengordurar ou lixar a superfície e aspirar.

**Madeira:**
Certificar que está bem ancorada ao suporte e a superfície está consolidada.

Antes de aplicar OLIVÉ PARQUET colocá-lo com antecedência no espaço onde se vai trabalhar para se aclimatar à temperatura ambiente.

**B. Primário:**

OLIVÉ PARQUET adere aos materiais de construção mais comuns sem primário, no entanto, é recomendado um teste de aderência preliminar em todas as superfícies, por se é necessário utilizar um primário prévio para obter melhor desempenho. Queira contactar-nos para qualquer necessidade de assistência técnica.

**C. Aplicação do produto:**

Caso exista uma fina camada superficial de adesivo já curado removê-la. Baldes abertos tem de se proteger a superfície do adesivo com um filme plástico antes de armazenar o balde.

A temperatura ótima de aplicação é entre 15ºC e 25ºC.

Aplicar o adesivo uniformemente com uma espátula denteada sobre o suporte. A profundidade e largura dos dentes permite controlar a quantidade de adesivo. Não aplicar adesivo numa área superior à que se consegue trabalhar até 20 minutos após a sua aplicação. Assegurar que o reverso do parquet está bem humetado pelo adesivo.

Instalar o parquet imediatamente após a aplicação do adesivo, pressionando com um rolo compressor ou batendo com um martelo de borracha. Prestar especial atenção às extremidades do parquet que devem ser bem pressionados contra o adesivo.

Deixar um espaço de 10-15 mm nas bordas junto às paredes ou pilares para permitir eventuais dilatações.

Um elemento incorrectamente posicionado pode ser facilmente descolado e reposicionado nos primeiros minutos após a aplicação.

**D. Limpeza:**

Se deixar adesivo na superfície da madeira, é fácil remover, tanto molhado quanto seco, e não são necessários químicos especiais.

O parquet sujo deve ser limpo imediatamente com um pano limpo. O produto não curado pode ser facilmente removido com álcool. O produto curado deve ser removido mecanicamente.

## Observações:

Nunca instale parquet num substrato que contenha demasiada humidade ou que não esteja protegido contra possível aumento da humidade.

Não instale o parquet se a humidade relativa for superior a 65-70%.

Não aplique o adesivo a temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 30°C.

Não dilua o adesivo.

Nunca colar madeira demasiado seca, a fim de evitar a expansão da madeira.

Não ligar o aquecimento de piso radiante antes que o adesivo esteja curado, entre 24/48 horas, aumentando de forma gradual a temperatura do aquecimento.

Evitar o contato com água até cura completa do adesivo.

Lixar e envernizar após o adesivo estar completamente curado, mínimo 7 dias.

É recomendável testes prévios à instalação de madeiras exóticas ou outras especialmente sensíveis.

Atender à grande variabilidade de suportes, respetivas condições e tipo de materiais a aplicar, é responsabilidade dos usuários testar previamente numa pequena área para concluir sobre a adequação do adesivo ao fim a que se destina.

## Segurança:

Utilizar preferentemente em áreas ventiladas, evitando o contacto com a pele e os olhos. Manter fora do alcance das crianças.

A informação relativa à segurança do produto encontra-se disponível na ficha de dados de segurança (FDS). Antes de utilizar o produto, é aconselhável ler atentamente as FDS e as etiquetas de segurança da embalagem.

## GARANTIA:

A Krimelte garante que o seu produto cumpre, dentro do prazo de validade, todas as suas especificações.

Caso seja considerada nossa alguma responsabilidade, seria apenas por eventuais danos e pelo valor da mercadoria que foi fornecida e disponibilizada por nós ao cliente Entende-se que garantimos a qualidade irrepreensível dos nossos produtos de acordo com as nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento.

**Responsabilidade**

A informação contida no presente documento, em particular as recomendações relativas à aplicação e utilização final dos nossos produtos, são considerados como realizados de boa-fé ao nível do conhecimento e constituem o resultado de comprovativos, da experiência e constituem-se como diretrizes. Cabe ao utilizador a responsabilidade de determinar se o produto é adequado para a aplicação. Devido à grande variedade de materiais e condições, que estão para além do nosso conhecimento e controlo, recomendamos a realização dos ensaios prévios suficientes.

Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados.

**Esta ficha técnica anula e substitui as emitidas anteriormente para o mesmo produto.**

KRIMELTE

Member of Wolf Group

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

**olive**-systems.com

Central
Krimelte Iberia S.A.U.
Polígono Industrial Les Massotes
Avda. Bertrán Güell, 78
08850 Gavà (Barcelona)
ESPAÑA
T. (+34) 936 629 911
info.es@krimelte.com

Krimelte France sarl
Zone Industrielle
Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt (Lille)
FRANCE
T. (+33) 3 20 38 25 54
info.fr@krimelte.com

Krimelte Portugal S.A.
Estrada de Alfragide, Lote 107
Bloco A2-R/C - Edifício Mirante
2610-008 Alfragide - Amadora
PORTUGAL
T. (+351) 214 262 083
info.pt@krimelte.com

Krimelte UK Ltd.
203 The Bridgewater Complex
Canal Street, Liverpool, L20 8AH
UNITED KINGDOM
T. (+44) 151 550 0179
info.uk@krimelte.com